Вспомогательные средства для серии **Revalux® 168**

| Обозначение | Состав | Anteile in % | Применение |
|---|---|---|---|
| Redivers 300<br>Promotor 9700<br>Отвердитель | Polyfunktionales Aziridin<br>(полифункциональный ациридин) | 100 | Отвердитель для 2К красок на водной основе.<br>Добавка 4%. |
| | | | |
| Verdünner 0097<br>Растворитель | Isopropanol / Wasser<br>(изопропанол/ вода) или<br><br>Alkohol / Wasser<br>( спирт/вода) | 20 : 80 | Растворитель для водных красок (немного более быстрое испарение, чем у чистой воды – смотри инструкцию по применению) |
| | | | |
| Verzögerer 0035 | Butylglykol<br>Dietylenamin Ethanol<br>de- mineralisiertes Wasser | 10:10:80 | Замедлитель для водных красок (добавлять макс. 3 – 4%) |
| | | | |
| pH Stabilisator 0022<br><br>pH стабилизатор | Ammoniak – Wasser-Lösung<br>Водный раствор аммиака. | 2 : 98 | pH регулятор для водных красок Revalux® 168 (PH 8,5 – 9,0)<br>Для лучших печатных свойств краски при высоких температурах летом. Температура краски не должна превышать 32ºC.<br>Аммиак в красках Revalux® 168 испаряется очень быстро при высоких температурах и открытых красочных ваннах.<br>(Внимание: не продлевает действие отвердителя!) |